

HotRock



БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
для промышленного и гражданского
строительства

HOTROCK ЛАЙТ



Применение


Плиты **HOTROCK ЛАЙТ** — используются для тепло-, звукоизоляции строительных конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не воспринимает внешней нагрузки.

Рекомендованы для применения в качестве изоляции в горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкциях, таких как: вентилируемые покрытия скатных кровель, мансарды, чердачные перекрытия, полы с укладкой утеплителя между лагами; каркасные стены и перегородки.

Физико-механические свойства

Плотность, кг/м³	35 (± 10)
Теплопроводность при $298 \pm 5^\circ\text{K}$, Вт/м°К	0,038
Сжимаемость, % не более	15
Водопоглощение при полном погружении, % не более	1,5
Водопоглощение при частичном погружении, % не более	20
Содержание органических веществ, % не более	2,5
Влажность, % по массе не более	0,5
Размеры (ДхШхВ), мм:	1200 x 600, 800 x 600
Горючесть, степень:	нг

HOTROCK БЛОК



Применение

Плиты **HOTROCK БЛОК** — используются для тепло-, звукоизоляции строительных конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не воспринимает внешней нагрузки.

Рекомендованы для применения в качестве изоляции в горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкциях каркасного жилья.

Физико-механические свойства

Плотность, кг/м³	50 (± 10)
Теплопроводность при $298 \pm 5^\circ\text{K}$, Вт/м°К	0,034
Сжимаемость, % не более	8
Водопоглощение при полном погружении, % не более	1,5
Водопоглощение при частичном погружении, % не более	20
Содержание органических веществ, % не более	3
Влажность, % по массе не более	0,5
Размеры (ДхШхВ), мм:	1200 x 600
Горючесть, степень:	нг

HOTROCK ВЕНТ




Применение

Плиты **HOTROCK ВЕНТ** — используются в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения, предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в системах утепления с вентилируемым воздушным зазором наружных стен зданий.

Физико-механические свойства

	нотрок вент	нотрок вент лайт
Плотность, кг/м³	90 (± 10)	60 (± 10)
Теплопроводность при $298 \pm 5^\circ\text{K}$, Вт/м°К	0,035	0,034
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее	20	-
Прочность на отрыв слоев, кПа не менее	4	-
Сжимаемость, % не более	5	8
Водопоглощение при полном погружении, % не более	1,5	1,5
Водопоглощение при частичном погружении, % не более	10	10
Содержание органических веществ, % не более	3	3
Влажность, % по массе не более	1,5	1,5
Размеры (ДхШхВ), мм:	1200 x 600	1200 x 600
Горючесть, степень:	нг	нг

HOTROCK ФАСАД



Применение

Плиты **HOTROCK ФАСАД** — негорючие минераловатные плиты используются для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепловой изоляции в системах наружного утепления стен с защитно декоративным слоем из тонкослойной штукатурки.

Физико-механические свойства

	нотрок фасад	нотрок фасад лайт
Плотность, кг/м³	160 (± 10)	140 (± 10)
Теплопроводность при $298 \pm 5^\circ\text{K}$, Вт/м°К	0,038	0,038
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее	60	45
Предел прочности при растяжении, кПа не менее	15	10
Водопоглощение при полном погружении, % не более	1,5	1,5
Водопоглощение при частичном погружении, % не более	10	10
Содержание органических веществ, % не более	4	4
Влажность, % по массе не более	0,5	0,5
Размеры (ДхШхВ), мм:	1200 x 600	1200 x 600
Горючесть, степень:	нг	нг

НоТРОК

БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

Все плиты являются негорючими материалами.
Температура плавления волокон более 1000 °C



HOTROCK СЭНДВИЧ

Применение

Плиты **HOTROCK СЭНДВИЧ С** предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в трёхслойных стеновых сэндвич-панелях с металлическими обшивками; Плиты **HOTROCK СЭНДВИЧ К** предназначены для использования в качестве теплоизоляционного слоя в трёхслойных кровельных сэндвич-панелях с металлическими обшивками.

* плиты разрезают на полосы (ламели), образцы поворачивают на 90° вокруг длинной оси

Физико-механические свойства

	HOTROCK СЭНДВИЧ С	HOTROCK СЭНДВИЧ К
Плотность, кг/м ³	105 (+20;-10)	140(+15;-10)
Теплопроводность при 298±5°К, ВТ/м°К	0,041	0,043
Водопоглощение при полном погружении, % не более	1,5	1,5
Водопоглощение при частичном погружении, % не более	10	10
Содержание органических веществ, % не более	4,5	4,5
Влажность, % по массе не более	0,5	0,5
Предел прочности на сжатие, кПа не менее	50*	100*
Предел прочности на отрыв слоев, кПа не менее	100*	100*
Прочность на сдвиг(срез), кПа не менее	50*	75*
Размеры (ДxШxВ), мм:	под заказ	под заказ
Горючесть, степень:	нг	нг



HOTROCK РУФ Н

Применение

Плиты **HOTROCK РУФ Н** — применяются в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Плиты предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами **HOTROCK РУФ В**.

Физико-механические свойства

Плотность, кг/м ³	110 (±10%)
Теплопроводность при 298±5°К, ВТ/м°К	0,039
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее	35
Предел прочности при растяжении, кПа не менее	3
Водопоглощение при полном погружении, % не более	1,5
Водопоглощение при частичном погружении, % не более	10
Содержание органических веществ, % не более	3
Влажность, % по массе не более	0,5
Размеры (ДxШxВ), мм:	1200 x 600
Горючесть, степень:	нг



HOTROCK РУФ С

Применение

Плиты **HOTROCK РУФ С** в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Плиты **HOTROCK РУФ С** предназначены для применения в качестве основного теплоизоляционного слоя покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром всех типов, в том числе без устройства защитных стяжек.

Физико-механические свойства

Плотность, кг/м ³	150 (±10%)
Теплопроводность при 298±5°К, ВТ/м°К	0,040
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее	40
Предел прочности при растяжении, кПа не менее	8
Водопоглощение при полном погружении, % не более	1,5
Водопоглощение при частичном погружении, % не более	10
Содержание органических веществ, % не более	3,5
Влажность, % по массе не более	0,5
Размеры (ДxШxВ), мм:	1200 x 600
Горючесть, степень:	нг



HOTROCK РУФ В

Применение

Плиты **HOTROCK РУФ В** — применяются в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Плиты предназначены для применения в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе без устройства защитных стяжек. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами **HOTROCK РУФ Н**.

Физико-механические свойства

Плотность, кг/м ³	180 (±10%)
Теплопроводность при 298±5°К, ВТ/м°К	0,037
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее	65
Предел прочности при растяжении, кПа не менее	12
Водопоглощение при полном погружении, % не более	1,5
Водопоглощение при частичном погружении, % не более	10
Содержание органических веществ, % не более	4
Влажность, % по массе не более	0,5
Размеры (ДxШxВ), мм:	1200 x 600
Горючесть, степень:	нг



Возможен выпуск плиты нестандартных размеров.

HotRock

БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ



ЭКОНОМИЯ
НА ОТОПЛЕНИИ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ



ЛЕГКОСТЬ
МОНТАЖА



БЕЗОПАСНОСТЬ

WWW.HOTROCK.RU

БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ